



ansal
REFRIGERACION S.A.

Otamendi 530 (C1405BRH)
Tel: (5411) 4958 2884
Fax: (5411) 4958 2886

Buenos Aires - Argentina
ansal@ansal.com.ar
http://www.ansal.com.ar



Código: 778625 Kg.plata soldar HARRIS STAY-SYLV5%-63v/k

Stay-Silv 5. Una aleación intermedia, útil principalmente cuando no se puede controlar con precisión el ajuste de los ensamblajes. Un poco más dúctil que **Harris 0**.

Metales de aportación		Margen de Fusión		Índice de fluidez	Fundente	Sopletes y llamas
Soldadores	Metales de aportación para soldadura fuerte	Solidus	Liquidus			
Cobre o latón a cobre o latón						
		Stay-Silv 5	1190°F/643°C	1500°F/816°C	3	Las uniones de cobre A cobre no necesitan Fundente cuando se Usan metales de Aportación con Fósforo. Para latón y Otras aleaciones de Cobre, utilice Fundente Stay-Silv Blanco para Soldaduras fuertes.