



ansal
REFRIGERACION S.A.

Otamendi 530 (C1405BRH) Buenos Aires - Argentina
 Tel: (5411) 4958 2884 ansal@ansal.com.ar
 Fax: (5411) 4958 2886 http://www.ansal.com.ar



Código: 778626 Kg.plata sold.HARRIS STAY-SYLV 15%-67v/k

Stay-Sil 15. El estándar de la industria durante muchos años. Esta aleación de plata al 15% es ideal cuando no existe un ajuste perfecto entre las piezas a soldar o van a ser sometidas a vibraciones en servicio.

Metales de aportación		Margen de Fusión		Índice de fluidez	Fundente	Sopletes y llamas
Soldadores	Metales de aportación para soldadura fuerte	Solidus	Liquidus			
Cobre o latón a cobre o latón				3	Las uniones de cobre A cobre no necesitan Fundente cuando se Usan metales de Aportación con Fósforo. Para latón y Otras aleaciones de Cobre, utilice Fundente Stay-Silv Blanco para Soldaduras fuertes.	Oxiacetileno (llama neutra)
		Stay-Sil 15	1190°F/643°C			