



Código : 924050 Kg.plata BlueStar TS-15P- 15% -62v/Kg.--



**Características:**

Modelo	AWS/DIN	Componente químico			Temperatura de Fusión	Especificaciones.	Aplicación
		P	Ag	Cu			
TC-2	BCuP-2	6.8-7.2		Bal	710-790	1.0-4.0	cobre y soldaduras de bronce en HVAC
TS-2P	BCuP-6	6.8-7.5	1.8-2.2	Bal	645-790	1.0-4.0	cobre y soldaduras de bronce en HVAC
TS-5P	BCuP-3 L-Ag5P	5.8-6.7	4.8-5.2	Bal	645-770	1.0-4.0	cobre y soldaduras de bronce en HVAC
TS-15P	BCuP-5	4.8-5.3	14.5-15.5	Bal	645-800	1.0-4.0	Utilizar para soldar cobre y aparatos eléctricos.