

Argentalum B-122

Código	Descripción	Rango de fusión	composición
927301	Sold.ARGENTALUM B122-(5 varillas)-470*C	470°C.	Ag: 30 % Cu: 36 % Zn: 32 % Sn: 2 %
927306	Sold. ARGENTALUM B122-(15varillas)-470*C-		
927316	Sold.ARGENTALUM B122-(82varillas)-470*C-		
927326	Varilla ARGENTALUM B122-unidad-470*C----		

Argentalum B-122 es una aleación de aluminio, fabricada con un potente núcleo de fundente no corrosivo.

Especialmente formulada para la soldadura de piezas aluminio-aluminio y aluminio-cobre.

Aplicaciones:

- Intercambiadores de calor.
- Uniones de tuberías.
- Reparación de radiadores de aluminio.
- Aire acondicionado.
- Refrigeracion.

Instrucciones para soldar:

- 1) Limpie muy bien las partes a soldar.
- 2) En piezas anodizadas raspe con lija la base, luego con un soplete regulado con llama carburante (mezcla de más gas y menos oxígeno)
- 3) caliente suave y uniformemente el área a unir.

Una vez llegada a la temperatura de soldadura, aplique generosamente ARGENTALUM B-122

